

BBA

CARTONCINO MULTISTRATO BIANCO BIANCO
WHITE CHIPBOARD, WHITE BACK
CARTON BLANC PAS COUCHE VERSO BLANC

GRAMMATURA SUBSTANCE GRAMMAGE GRAMAJE	SPESSORE CALIPER EPAISSEUR CALIBRE	VOLUMINOSITÀ BULK MAIN VOLUMEN	RIGIDITÀ TABER STIFFNESS TABER RIGIDITÉ TABER RIGIDEZ TABER		RIGIDITÀ TABER STIFFNESS TABER RIGIDITÉ TABER RIGIDEZ TABER	
			g.cm		mN.m	
g/m ²	microns	cm ³ /g	LONG	TRASV	LONG	TRASV
500	720	1.44	601	163	59	16
550	770	1.40	723	224	71	22
600	830	1.38	785	377	77	37
650	880	1.36	978	448	96	44
700	950	1.36	1192	510	117	50
750	1020	1.36	1213	550	119	54
800	1080	1.35	1264	601	124	59
850	1150	1.35	1376	652	135	64
900	1210	1.35	1478	703	145	69
950	1270	1.34	1569	744	154	73
1000	1330	1.33	1682	795	165	78
1050	1400	1.33	1773	846	174	83
1100	1430	1.30	1865	887	183	87

CONDIZIONI AMBIENTALI - TESTING CLIMATE - CONDITIONS D'ESSAIS: T 23°C-RH 50%

CAMPIONAMENTO - SAMPLING - ECHANTILLONNAGE	UNI EN ISO 186	TOLLERANZE - TOLERANCES - TOLERANCES 95% del valori - 95% of values - 95% des valeurs	
GRAMMATURA - SUBSTANCE - GRAMMAGE - GRAMAJE	UNI EN ISO 536	-5%	+5%
SPESSORE - CALIPER - EPAISSEUR - CALIBRE	UNI EN ISO 534	-5%	+5%
VOLUMINOSITÀ - BULK - MAIN - VOLUMEN	UNI EN ISO 534	-5%	+5%
RIGIDITÀ - STIFFNESS - RIGIDITÉ - RIGIDEZ	UNI EN ISO 2493	-15%	

		VALORI - VALUES - VALEURS	
		MIN	MAX
CONTENUTO UMIDITÀ - MOISTURE CONTENT - TENEUR EN EAU - HUMEDAD	UNI EN ISO 287	6.5%	8.5%
BIANCO COPERTINA - TOP BRIGHTNESS- BLANCHEUR RECTO - BLANCO SUPERIOR	ISO 2470	76%	80%

Cartiera di Nave S.p.A.

Uffici: Via Nazionale, 6 25070 **Caino** (BS) - Sede Legale e Produttiva: Via Trento, 86 25075 **Nave** (BS) - ITALY
 Tel. +39 030 6830561 - Fax +39 030 6830562 www.cartieradinave.com