

GR

CARTONCINO MULTISTRATO GRIGIO
GREY CHIPBOARD
CARTON PAS COUCHE GRIS

GRAMMATURA SUBSTANCE GRAMMAGE GRAMAJE	SPESSORE CALIPER EPAISSEUR CALIBRE	VOLUMINOSITÀ BULK MAIN VOLUMEN	RIGIDITÀ TABER STIFFNESS TABER RIGIDITÉ TABER RIGIDEZ TABER		RIGIDITÀ TABER STIFFNESS TABER RIGIDITÉ TABER RIGIDEZ TABER	
			g.cm		mN.m	
			LONG	TRASV	LONG	TRASV
g/m ²	microns	cm ³ /g				
500	720	1.44	520	153	51	15
550	770	1.40	662	224	65	22
600	830	1.38	815	265	80	26
650	880	1.36	999	326	98	32
700	950	1.36	1060	346	104	34
750	1020	1.36	1192	397	117	39
800	1080	1.35	1274	438	125	43
850	1150	1.35	1355	489	133	48
900	1210	1.35	1427	550	140	54
950	1270	1.34	1478	612	145	60
1000	1330	1.33	1559	683	153	67
1050	1400	1.33	1630	744	160	73
1100	1430	1.30	1712	805	168	79

CONDIZIONI AMBIENTALI - TESTING CLIMATE - CONDITIONS D'ESSAIS: T 23°C-RH 50%

CAMPIONAMENTO - SAMPLING - ECHANTILLONNAGE	UNI EN ISO 186	TOLLERANZE - TOLERANCES - TOLERANCES 95% del valori - 95% of values - 95% des valeurs	
GRAMMATURA - SUBSTANCE - GRAMMAGE - GRAMAJE	UNI EN ISO 536	-5%	+5%
SPESSORE - CALIPER - EPAISSEUR - CALIBRE	UNI EN ISO 534	-5%	+5%
VOLUMINOSITÀ - BULK - MAIN - VOLUMEN	UNI EN ISO 534	-5%	+5%
RIGIDITÀ - STIFFNESS - RIGIDITÉ - RIGIDEZ	UNI EN ISO 2493	-15%	

		VALORI - VALUES - VALEURS	
		MIN	MAX
CONTENUTO UMIDITÀ - MOISTURE CONTENT - TENEUR EN EAU - HUMEDAD	UNI EN ISO 287	6.5%	8.5%

Cartiera di Nave S.p.A.

Uffici: Via Nazionale, 6 25070 **Caino** (BS) - Sede Legale e Produttiva: Via Trento, 86 25075 **Nave** (BS) - ITALY
 Tel. +39 030 6830561 - Fax +39 030 6830562 www.cartieradinave.com